

DUDITERM PU 115

Reaktívne polyuretánové tavné lepidlo na obalovanie profilov

CHARAKTERISTIKY

- Vysoká pevnosť
- Veľmi dobré adhézne vlastnosti
- Vysoká súdržnosť po vytvrdnutí

OBLASTI POUŽITIA

Obalovanie panelov a profilov dekoratívnymi papierovými fóliami, rôznymi druhmi plastových fólií a dyhou, ak sa požaduje vysoká odolnosť voči teplu a vlhkosti a veľmi dobrá pružnosť za studena.

TECHNICKÉ DÁTA

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Chemické zloženie | PUR | |
| Hustota | approx. 1,2 | g/cm ³ |
| Teplota mäknutia (Koflerova stupnica) | 75-80 (167-176) | °C (°F) |
| Viskozita, Brookfield (ASTM D3236) | 23000-37000 | mPas @ 140 (284) °C (°F) |

POKYNY K POUŽITIU

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Teplota v miestnosti a materiálov | >15 (59) | °C (°F) |
| Aplikačná teplota | 140-160 (284-320) | °C (°F) |
| Rýchlosť posuvu | 10-60 (33-197) | m/min (ft/min) |
| Otvorený čas* | 3-5 | sec. |
| Doba vytvrdzovania** | approx. 3 | dni |

*Interná metóda D&V

**Hodnota je závislá od teploty a vlhkosti

Duditerm PU 115 je vlhkom vytvrdzujúce lepidlo. Preto sa dodáva v nádobách odolných voči vlhkosti, skladovanie a aplikácia sa vykonáva v suchom prostredí.

Pri lepení materiálov bez vlhkosti, t.j. PVC/PVC, PVC/Al, ... , musí byť relatívna vlhkosť prostredia >50%.

FAREBNÉ PREVEDENIE

Natural.

ČISTENIE

V prípade dlhších odstavok odporúčame vyčistiť časti nanašacích jednotiek, ktoré sú v kontakte s lepidlom, pomocou nášho špeciálneho čističa DUDICLEAN G.

SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobách v suchom a chladnom prostredí.

DURANTE & VIVAN S.P.A.

33080 Chirano Di Prata (Pn) Italy
Via G. Garibaldi, 23 - Tel. +39 0434 605211
info@durante-vivan.com - www.durante-vivan.com

Ufficio Vendite Italia Tel. +39 0434 605220 - Fax +39 0434 605209
Ufficio Vendite Estero Tel. +39 0434 605242 - Fax +39 0434 605205
Cap. Soc. € 5.000.000 int. vers. - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. PN n. 01562860302 - REA n. 47913 CCIAA PN - P.I./V.A.T IT 01175810934



BALENIE

2 kg patróny, 18 kg a 20 kg patróny, 200 kg sudy

BEZPEČNOST'

Obsahuje izokyanáty. Musí byť zabezpečené správne zariadenie na odsávanie pár.

Ďalšie informácie o manipulácii, preprave a likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov lepidla.

POZNÁMKA

Tu uvedené odporúčania pre použitie sú založené na našich znalostiach a skúsenostiach. Neposkytujú však žiadnu záruku funkčnosti ani žiadnu zodpovednosť z dôvodu rozdielnych materiálov a parametrov aplikácie, ktoré sú mimo našej kontroly. Odporúčame vykonať predbežné skúšky na overenie vhodnosti našich lepidiel pre aktuálne podmienky a materiály.

Revízia n° 10

Dátum vydania: Júl 2016

DURANTE & VIVAN S.P.A.

33080 Chirano Di Prata (Pn) Italy
Via G. Garibaldi, 23 - Tel. +39 0434 605211
info@durante-vivan.com - www.durante-vivan.com

Ufficio Vendite Italia Tel. +39 0434 605220 - Fax +39 0434 605209
Ufficio Vendite Estero Tel. +39 0434 605242 - Fax +39 0434 605205
Cap. Soc. € 5.000.000 int. vers. - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. PN n. 01562860302 - REA n. 47913 CCIAA PN - P.I./V.A.T IT 01175810934



